



Biomak Reparatie Asfalt

Biomak Asphalte de réparation



[nl]

Toepassing

Te gebruiken bij reparaties van gaten, oneffenheden, verzakkingen en toplaagbeschadigingen in asfalt en beton.

Kwaliteit

Biomak is een reactief asfalt dat bestaat uit hard split en een speciaal bindmiddel dat uithard zodra het in aanraking komt met vocht/water. Dit product is te gebruiken bij alle soorten wegen en belastingcategorieën. Het product is 100 % oplosmiddelvrij. Het bindmiddel bestaat uit plantaardige grondstoffen.

Biomak 0/2:

Laagdikte tot 10 mm.

Biomak 0/4:

Laagdikte tot 50 mm.

Biomak 0/8 ZOAB:

Laagdikte tot 70 mm.

Belangrijke kenmerken

- Reparatie kan gezien worden als een definitieve sanering.
- Te gebruiken bij alle weersomstandigheden, ook bij regen en vorst.
- 1 Componenten reparatie asfalt dat besprenkelt dient te worden met water.
- Bij koude temperaturen en bij druk bereiden wegen is ons advies om een kleefprimer te gebruiken.
- Het product is na aanbrengen in ca. 30 minuten stabiel maar kan direct na verdichting, en afstrooien met brekerzand, bereiden worden.
- Voor het verwerken van 25 kg. Biomak is ca. 1,5 liter water nodig.
- Ongeopende emmers zijn ca. 6 maanden houdbaar.

Verpakkingseenheid

Verpakt in emmers van 25 kg.
800 kg. per pallet.

[fr]

Application

Pour des réparations de trous, les irrégularités, les affaissements et les dommages à la couche supérieure de l'asphalte et du béton.

Qualité

Biomak est un asphalte réactif composé de gravier dur et d'un liant spécial qui durcit au contact de l'humidité/eau. Ce produit peut être utilisé pour tous les types de routes et de catégories de charge. Le produit est 100 % sans solvant. Le liant est constitué de matières premières végétales.

Biomak 0/2:

Ép. de couche jusqu'à 10 mm.

Biomak 0/4:

Ép. de couche jusqu'à 50 mm.

Biomak 0/8:

Ép. de couches jusqu'à 70 mm.

Caractéristiques importantes

- La réparation peut être considérée comme un assainissement définitif.
- Peut être utilisé dans toutes les conditions météorologiques, y compris la pluie et le gel.
- 1 Composant de réparation de l'asphalte à arroser avec de l'eau.
- Par temps froid et sur les routes très fréquentées, il est recommandé d'utiliser un primaire d'adhérence.
- Le produit est stable après l'application en 30 minutes environ, mais peut être mis en circulation immédiatement après le compactage et le saupoudrage avec du sable de concassage.
- Pour le traitement de 25 kg. Biomak nécessite environ 1,5 litre d'eau.
- Les seaux non ouverts sont valables maximale 6 mois.

Emballage

Emballage en seaux de 25 kg.
800 kg. par palette.



België

Spekking BVBA
Oscar Huysecomlaan 23a
BE 3400 Landen

+32 (0) 11 - 59 74 34

Nederland

Spekking BV
Blauwwater 9e
NL - 5951 DB Belfeld

+31 (0) 77 - 382 41 85

Duitsland

Spekking GMBH
Glockengasse 5
D - 47608 Geldern

+49 (0) 2831 - 134 82 85

info@spekking.eu

www.spekking.eu

